



... tak se dělá chemie

POP STAR

LEPENÍ/
TMELENÍ



Lepicí a těsnicí sprej na bázi MS polymerů, který vytváří strukturu tovární výroby

- nové Mikropolymer vytváří ideální strukturu pro dokonalé opravy
- velmi dobře tvarovatelný
- ideální pro vytváření viditelné struktury
- stříkatelný a brousitelný
- odolný vůči oděru
- rychle prosychá odolný vůči UV záření



Ideální pro lepicí a těsnicí práce v autoopravárenství, vytváří strukturu tovární výroby. Lze nanášet pistolí, nástřikem a je snadno tvarovatelný (štětcem, špachtlí), následně lze brousit.

Díky novým MS polymerům je velmi snadno aplikovatelný a je přilnavý k většině povrchů. Je přelakovatelný většinou dostupných laků.

Chemická báze:

MS polymery bez obsahu silikonu

Barva:

Šedá

Hustota:

1,59 g/cm³

Konzistence:

mírně tixotropní pasta

Vlastnosti:

elastický, odolný vůči stárnutí, UV záření, povětrnostním vlivům, vlhkosti a teplotám -40°C až +80°C (krátkodobě 120°C) přelakovatelný za vlhka všemi dostupnými laký, nebo do 6 hodin po aplikaci bez aktivace povrchu. Po této době je nutné použít MS Primer 77.

Lakování:

+5°C až +30°C

Pracovní teplota:

cca 15 minut

Tvorba slupky (DIN 50015):

cca 3 mm po 24 hodinách (větší vrstva zasychá déle)

Rychlost vytvrzování (DIN 50015):

Tvrdost (DIN 53505)

Prodloužení před přetržením (DIN 53504): cca 150%

Max. tahové namáhání:

cca 2N / mm²

Příprava povrchu:

Povrch musí být čistý, suchý a odmaštěný. Vyzkoušejte nejprve přilnavost tmelu k povrchu. POP-STAR lze nanášet nástřikem plošně, nebo pistolí v těsnících pruzích, je tvarovatelný špachtlí nebo štětcem.

Upozornění:

Nenanášejte POP-STAR na čerstvé nevytvrzené PU materiály. Přelakování prodlužuje délku schnutí. Přilnavost tmelu na plasty a lakované povrchy musí být nejprve individuálně vyzkoušena. Na většinu materiálů je POP-STAR přilnavý bez primeru, jeho použití ale přilnavost vždy optimalizuje.

Skladování:

Nikdy neskladujte při teplotě vyšší než 25°C. Neotevřené spotřebujte do 12 měsíců.

Skl. č.: 302-810 šedý

Obsah: 310 ml

Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1

Česká republika

tel./fax: +420 415 726 660

e-mail: info@makratrade.cz

www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.