



... tak se dělá chemie

UNDER COVER

NÁSTŘIKY/
BARVY



Základ a plnič před lakováním

- **výborné plnicí a krycí vlastnosti**
- **přelakovatelný acetonovými i vodou ředitelnými barvami**
- **použitelný jako základ na plastové povrchy**
- **výborně se pojí s povrchem**
- **rychle zasychá**
- **vysoký obsah pevných částí**
- **velmi dobře brouditelný**
- **výborná antikorozi ochrana**



Základ a plnič pro přípravu povrchů před lakováním, který je kompatibilní se všemi acetonovými i vodou ředitelnými barvami. Vhodný na kovové a většinu plastových povrchů. Díky výborným krycím a plnicím vlastnostem zbaví materiál drobných vrypů a pórů a vytváří hladký povrch, ideálně připravený pro následné přelakování.

Chemická báze: Jednokomponentní pryskyřice bez obsahu olova

Vhodné povrchy: Starý vytvrzený lak, ocel, pozinkovaná ocel, hliník, většina plastů (PVC, PPO/PA, ABS, ABS/PC, PC, BBT), Dvousložkový tmel

Nevhodné povrchy: Sklolaminát, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PP/EPDM, Polystrol (PS)

Příprava povrchu: Povrch musí být před aplikací čistý, suchý a odmaštěný. Odstraňte rez a odbruste zbytky staré barvy.

Použití:

Dózu před použitím důkladně protřepejte cca 2 minuty. Před nanášením proveďte zkušební zástřík. Zakryjte ostatní části karoserie aby nedošlo k jejich zanešení.



Nástřík:

Ve dvou směrech = cca 60 um



Doba odparu:

5 – 10 minut mezi dvěma nástříky.

Schnutí při infračerveném ohřevu:

Odpar 10 minut (při pokojové teplotě)

Vzdálenost 40 cm



Infračer. schnutí 10 minut

Ochlazení 5 minut (při pokojové teplotě) poté lze brousit

Vzdálenost nástříku:

10 – 15 cm

Schnutí (při 20 °C a vrstvě cca 65 um):

Proti prachu 6 minut

Na dotek 40 minut

Brouditelný po 60 minutách



Následné broušení:

Mokrě i suchě broušení brusným papírem P 400 -500



Lakování: Produkt je přelakovatelný všemi jedno i dvoukomponentními laky, acetonovými i vodou ředitelnými barvami.

Po použití: Otočte dózu a ventil profoukněte, aby nedošlo k jeho zanesení.

Skl. č.: 402-220

Obsah: 400ml

Balení/ks: 12

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1

Česká republika

tel./fax: +420 415 726 660

e-mail: info@makratrade.cz

www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.