



... tak se dělá chemie

MAKRASPOT EVO

**NÁSTŘIKY/
BARVY**



1K Primer na bázi PVB

- mnohostranné využití jako základ, plnič, bodový primer, nástřík svárů
- použitelný na vodou ředitelné barvy
- dostupný ve třech barvách pro snadnější přelakování
- výborná přilnavost i na problematické materiály jako jsou hliník a zinek
- velmi dobrá antikorozní ochrana starších automobilů



Univerzálně využitelný jako základ, plnič, bodový primer a antikorozní ochrana s výbornou přilnavostí na většinu povrchů. Výborné krycí a plnicí vlastnosti, snadná aplikace.

- použitelný na vodou ředitelné barvy
- dostupný ve světlešedé, tmavěšedé a černé variantě pro následné snadnější přelakování
- speciální ventil umožňuje měnit směr a intenzitu nástřiku

Chemická báze:

Polyvinylbutyral, epoxydová pryskyřice, kyselina fosforová

Použití:

Povrch musí být suchý, očištěný a odmaštěný. Dózu cca 2 minuty důkladně protřepejte. Nástříkejte v jedné vrstvě z cca 20 – 25 cm, druhou vrstvu naneste kolmo k první po pěti minutách. Produkt je přelakovatelný za vlhka, brousitelný je po proschnutí. Je kompatibilní se všemi dostupnými laky. Po použití dózu otočte a profoukněte ventil, aby nedošlo k jeho zanesení.



Aplikace jako základ:
1 až 2 vrstvy = 15 – 30 um
interval mezi nástřiky 5 minut



Schnutí:
10 – 15 minut / pod IČ zářením 7 minut



Aplikace jako plnič:
2 až 3 vrstvy = 30 – 50 um
Interval mezi nástřiky 5 minut



Schnutí:
15 – 60 minut / pod IČ zářením 7 minut



Aplikace po svařování:
1 vrstva = 6 – 10 um



Schnutí:
10 – 15 minut / pod IČ zářením 7 minut




Broušení:
Za vlhka brusným papírem P800



Suché broušení brusným papírem
P400-500

Jeden produkt, dvě použití



vějířovitý nástřík / bodový nástřík

Brousitelný za vlhka, po 15 – 30 minutách odpaření lze nanášet plnič (Ne epoxydové produkty) a poté krycí lak. Kompatibilní se všemi dostupnými laky.

Vhodné povrchy:

Plech (zbroušený), vytvrzené laky (zbroušené), základ (zbroušený), Polyester (zbroušený), hliník (zbroušený), pozink (zbroušený), GFK

Upozornění:

Není kompatibilní s 2K epoxydovými produkty (EP Agent), nelze přetmelit 2K tmely.

Skl. č.:	402-230/1 světlešedá	402-230/2 tmavěšedá	402-230/3 černá
Obsah:	500ml	500ml	500ml
Balení/ks:	24	24	24

MAKRA trade s.r.o.

Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.