

MAKRA LOT



... tak se dělá chemie

LEPENÍ/
TMELENÍ



Teplem smrštitelná spojka pro rychlé opravy a dokonalou izolaci

- rychlá a účinná aplikace
- vysoká pevnost v tahu
- 4 aplikace v jednom kroku (pájení, spojení, těsnění, izolace)
- kvalitní spojení
- chrání před vniknutím vlhkosti
- plášť z umělé hmoty, smrštitelný teplem se optimálně přizpůsobí příčnému průřezu kabelu



Teplem smrštitelná, vodotěsná spojka s dvěma kroužky nízkotavné pájky, které se teplem roztaví a vytvoří vysoce kvalitní pájený spoj. Na vnější straně disponuje dvěma těsnícími kroužky, které zajišťují vodotěsnost spoje.

Používá se ke spojování vodičů do průřezu 6 mm. Využitelná při opravách nářadí, strojů, rozvaděčů, osvětlení, elektro instalací, bezpečnostních systémů. Dále také při údržbách a opravách osobních i nákladních automobilů a při všech elektroinstalačních pracích.

- plášť z umělé hmoty, smrštitelný teplem se optimálně přizpůsobí příčnému průřezu kabelu
- rychlá a účinná aplikace
- vysoká pevnost v tahu
- 4 aplikace v jednom kroku (pájení, spojení, těsnění, izolace)
- kvalitní spojení
- chrání před vniknutím vlhkosti

Způsob použití:

Vyberte vhodnou velikost MAKRALOTU, odizolujte oba kabely v délce cca 1,2 cm. Na spoj navlékněte trubičku a tlakem prstů zmáčkněte střední cínové kroužky. Pomocí plamene nebo horkého vzduchu smrštěte trubičku, poté nechte vychladnout.

Technická data:

Teplotní odolnost	-55°C až +125°C
Barva	Viz. Skladové číslo
Instalační teplota	+180°C
Ztráta napětí	<0,005 V (při 10 A)
Odpor spoje	<0,004Ω
Izolační odpor	>10 ⁸ Ω
Průrazné napětí	>600 V

Barevný Kód	Rozměry výrobku (mm)		Průřez vodičů (mm²)	Rozměry vodičů (mm)		
	A min	L max		B min	B max C max	C min
Průhledný	1,7	26,0	0,1 – 0,5	0,76	1,5	1,0
Červený	2,3	31,0	0,5 – 1,0	1,5	2,3	1,8
Modrý	4,3	36,0	1,5 – 2,5	2,0	4,3	2,3
Žlutý	6,8	42,0	3,0 – 6,0	3,4	6,8	3,7

Skl. č.:	911-1	911-2	911-3	911-4
Barva/průměr	Transparentní (0,1 – 0,5 mm)	Červený (0,5 – 1,0 mm)	Modrý (1,5 – 2,5 mm)	Žlutý (3,0 – 6,0 mm)
Balení/ks:	50 kusů	50 kusů	50 kusů	50 kusů

MAKRA trade s.r.o.
Nekázanka 11, 110 00 Praha 1
Česká republika
tel./fax: +420 415 726 660
e-mail: info@makratrade.cz
www.makratrade.cz

Uvedené informace jsou výsledkem našich testů a zkušeností, jsou však všeobecné povahy a neobsahují záruky. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití a snášenlivosti s jiným materiálem vlastními zkouškami.